

VERNIZ ULTRA RESISTENTE

•POLIURETANO

Anti choques, anti riscos, anti manchas

CARACTERÍSTICAS

- Vitrificador poliuretano pronto a usar.
- Excelente resistência às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
- Proteção longa duração e acabamento de alta qualidade.
- Endurecimento da película muito rápido: 24horas.
- Pouco cheiro. Não deslizante.

- Parquet, soalhos, escadas em madeira nova ou antiga. Madeira bruta, limpa e seca.
- Madeiras européias e exóticas.

PREPARACÃO:

- MADEIRA BRUTA : lixar ligeiramente e limpar cuidadosamente o pó.
- MADEIRA ENVERNIZADA OU VITRIFICADA : limpar e lixar mecanicamente o parquet até a madeira bruta. Retirar cuidadosamente
- MADEIRA ENCERADA: retirar a camada de cera com um removedor de cera ou um champô de parquet, depois lixar para recuperar a madeira bruta. Retirar cuidadosamente o pó.

APLICAÇÃO:

- Agitar antes de usar e homogeneizar com uma vara.
- Aplicar 2 a 3 demãos conforme o nível do tráfego ou da agressão no parquet.
- Lixar ligeiramente entre cada demão com lixa de grão fino (120) e retirar o pó para obter uma tensão perfeita.
- Não andar durante 24 horas no pavimento vitrificado.

CONSELHOS

- DECORAÇÃO: possibilidade de colorir o parquet antes da aplicação do vitrificador com os tons madeira V33.
- LIMPEZA : para que o seu parquet mantenha o esplendor por muito tempo, limpe-o regularmente com o Limpador Parquet V33.

PRECAUCÕES DE UTILIZAÇÃO:

R10: INFLAMÁVEL.

R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

S2: Manter fora do alcance das crianças. \$29 : Não deitar os resíduos no esgoto.

\$46 : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

\$51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

Contém carboxilatos de cobalto e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica.

Valor limite da UE para este produto (subcat.A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/I COV.

> V33 España, S.A. C/Balmes, 8 -2º3ª

E - 08291 Ripollet - (Barcelona)

Tel.: +34 935 921 999 Fax.: +34 936 910 720 Web: www.v33.es



Cor: Incolor

Secagem:

Entre demãos: 6h

Aspecto: BRILHANTE, **ACETINADO e MATE**

Rendimento por demãos:

1L = 12m2

Material: Trincha ou rolo

Limpeza das ferramentas:

Aguarrás