



## PINTURA FERRO CLIMAS EXTREMOS

- **ATÉ 8 ANOS DE PROTEÇÃO.**
- **Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.**
- **Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.**

### CARACTERÍSTICAS:

- Disponível em acabamento liso ou martelé.
- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores e um belo aspecto esmaltado.
- Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
- Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma proteção ótima.

### USO:

Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos diretamente ao sul... Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...

### PREPARAÇÃO:

- O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.
- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
- Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e depois desengordurar.
- Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

### APLICACÃO:

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola, à temperatura ambiente entre 10° e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 24 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

### A PROTEÇÃO DE 8 ANOS:

Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**R10: Inflamável.**

**R52/53:** Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

**R66:** Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

**S2:** Manter fora do alcance das crianças.

**S23:** Não respirar o vapor.

**S29:** Não deitar os resíduos no esgoto.

**S46:** Em caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar o rótulo ou a embalagem.

**S51:** Utilizar somente em locais bem ventilados. Contém carboxilatos de cobalto e metiletiletóxima.

Pode desencadear uma reação alérgica.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 - 2º3ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)

### Cores:

ASPECTO BRILHANTE: Branco, Preto, Cinza Claro, Cinza Metalizado, Cinza Azulado, Verde Floresta, Verde Garrafa, Vermelho Escuro, Castanho, Preto Mate

ASPECTO MARTELÉ: Cinza, Verde, Castanho, Preto

### Secagem:

Entre demãos: 24h

**Aspecto:** Brilhante ou Martelé

### Rendimento por demãos:

1L = 16m<sup>2</sup>

**Material:** Pistola, pincel e rolo

**Limpeza das ferramentas:** Aguarrrás