



TINTA PARA PAVIMENTOS INTERIOR-EXTERIOR

- Lavável com detergentes
- Secagem em 30 min
- Para todos os tipos de pavimentos

USO:

Proteção, decoração e renovação de pavimentos interiores (cimento, betão, ladrilhos, parquet, pavimento estratificado...) e exteriores (cimento, betão, ladrilhos e lajes exteriores, pedras...).

Alta resistência aos riscos, choques, abrasões, pancadas...

PREPARACÃO:

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco e não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar.

Para otimizar a aderência da tinta nos pavimentos mais transitados deve aplicar primeiro o Primário de Aderência V33 excluído para azulejos.

SUPORTES BRUTOS:

Cimento/betão bruto: limpar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33.

Cimento/betão novo: deixar secar 3 meses antes da pintura.

Reboco, betão muito liso: verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1L para 4L de água) para abrir o betão e depois lavar. Deixar secar 48 horas.

Parquets, soalhos, madeiras (interior): lixar e retirar o pó. Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água".

Azulejos, pedras: lavar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33 preparação das superfícies e lixar com papel de lixa médio/grosso antes de pintar.

SUPORTES JÁ PINTADOS:

Retirar a tinta não aderente. Lavar. Despolir a superfície e retirar o pó.

APLICAÇÃO:

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea.

Aplicar a primeira demão diluída a 5% com água em pavimento de cimento, betão ou madeira.

Deixar secar 3 horas entre demãos. Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco. Pr azo de colocação em serviço do local: Uso pedonal: 12 horas. Uso intenso: 48 horas.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S29: Não deitar os resíduos no esgoto.

S51: Utilizar somente em locais bem ventilados.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 22 g/l COV.

Cores: Branco, Areia, Vermelho Lacado, Vermelho Argila, Cinza Escuro, Verde

Secagem:

Completo: 3h

Rendimento por demãos:

1L = 14m²

Aspecto: ACETINADO

Ferramentas: Pincel, rolo de pêlos (5 a 8 mm)

Limpeza das ferramentas: Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2^ª3^a
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es