



VERNIZ PARQUET RENOVADOR Parquet & Laminado

- **Devolve o seu aspecto original aos parquets riscados e usados.**
- **Resiste às manchas , abrasão e aos choques..**

CARACTERÍSTICAS

Ideal para renovar os pisos de madeira e laminados.

- Aderência direta: sem lixado ou decapado, o verniz adere diretamente sobre o suporte...
- Proteção durável: o verniz resiste às atividades diárias (manchas, trânsito...) e protege os pisos de madeira e laminados graças à TECNOLOGIA DIRECT PROTECT.

USO

- Parquet envernizado, pré envernizado e piso laminado de madeira europeia ou exótica.
- Compatível com piso radiante.
- Não pode ser aplicado sobre pisos exteriores, oleados e encerados.

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é essencial para obter um bom acabamento. O suporte deve estar limpo, seco e livre de graxa.

- PARQUET ENVERNIZADO: Lixar (grão 120) e eliminar o pó.
- PARQUET PRÉ ENVERNIZADO ou LAMINADO: limpar com detergente alcalino (com sódio) antes de aplicar.

A presença de gordura pode impedir a boa aderência do verniz.

APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura entre 12 °C e 25 °C, sem correntes de ar. Aspecto leitoso que desaparece após a aplicação.

1. Misturar com uma vara para homogeneizar o produto na lata.
 2. Aplicar o verniz com trincha ou rolo (12mm) especial "vernizes acrílicos".
 3. Aplicar cruzando as demãos, acabando na direção do grão da madeira.
 4. Deixar secar 3 horas.
 5. Lixar (grão 120) e remover o pó. Aplicar uma segunda demão. Se necessário, aplicar uma terceira demão sem lixar entre demãos. Sobre piso laminado, não é necessário lixar entre demãos.
 6. Deixar secar 24 horas. Usar a sala com cuidado, nos primeiros dias após a aplicação.
- Resistência máxima depois de 2 semanas.

APLICAÇÃO

EUH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública).

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite UE para este produto (cat.A/i) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 40g/L COV.



Cores: Incolor brilhante, incolor acetinado, incolor mate.

Secagem

Entre demãos: 3h
Completa: 24h

Rendimento por demão:

1L = ± 12m²

Material: Pincel ou Rolo

Limpeza das ferramentas:

Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es