



TINTA PARA PAVIMENTOS TERRAÇOS DE MADEIRA

- Ideal para madeiras exóticas, autoclave e com ranhuras
- Aplicação direta, sem primário
- Resiste à intemperie

USO:

Para pavimentos exteriores: terraços, balcões, escadas...
Ideal para madeiras exóticas, autoclave, resinosas...

PREPARACÃO:

Fase primordial para assegurar uma aderência correta de uma tinta para pavimento.

SUPORTES BRUTOS ou JÁ PINTADOS COM ESTA TINTA:

Limpar com alta pressão insistindo nas manchas de gordura.

→ **Madeira nova:** esperar 3 meses antes de pintar.

→ **Madeira exótica / gordurosa:** desengordurar.

SUPORTES TRATADOS COM ÓLEO, TINTA ou PROTETOR:

Lixar até voltar à madeira bruta e eliminar o pó.

Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então desengordurar o suporte até obter a porosidade necessária.

APLICAÇÃO:

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sem vento e sem chuva.

Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto.

Aplicar a tinta com trincha entre as lâminas e nas bordas por áreas de 2m².

Depois pintar com o rolo cruzando as demãos, sem deixar muita espessura.

Deixar secar 8 horas e aplicar a 2ª demão (obrigatória).

Em pavimento muito poroso ou muito transitado, pode ser necessário uma 3ª demão.

Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação (passagem): 48 horas. Os primeiros 15 dias utilizar com precaução.

Manutenção: aplicar uma nova demão de tinta. As madeiras exóticas necessitam uma manutenção regular.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

EUH208: Contém metiltilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010).

Este produto contém no máx. 6 g/l COV.



Cores: Cinza escuro, wengue, topo, visón, cinza claro

Secagem:

Completo: 24h

Rendimento por demãos:

1L = 10m²

Aspecto: MATE

Ferramentas: Pincel, rolo

Limpeza das ferramentas:
Água

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es