

Vantagens

- Excelente elasticidade.
- Excelente impermeabilização de telhados.
- Excelente aderência sobre telhas de fibrocimento, telha convencional e betão.
- Possibilidade de aplicação de elevada espessura por demão.

Propriedades

Tinta baseada em emulsões aquosas acrílicas.
Excelente aderência.
Excelente resistência ao ataque de algas e fungos.
Esconde fissuras do suporte até 0,5 mm.
Aspecto acetinado.
Baixa absorção de água.
Grande permeabilidade ao vapor de água.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior, sobre todo o tipo telhas para impermeabilizações.
Este produto não deve ser aplicado em telhados completamente horizontais

Características

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Todas as telhas não vidradas
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.20 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	3 a 4 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aproxi 1 hora
Repintura.....	24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 75 g/l 2007; 40 g/l 2010
Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 39 g/l. 1, 5 e 15 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Aplicar directamente sobre a telha duas a três de mão de ARGATELHAS

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e substituir todas as telhas partidas ou fissuradas. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de ARGATELHAS.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Clássico* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre um suporte novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 25% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 5°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.