



KEDOFIX SUPER

COLA MOSAICO GRANDE EFICÁCIA PRONTA A UTILIZAR INTERIOR E EXTERIOR CLASSE D2 ET

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

KEDOFIX SUPER é um adesivo sem cimento da classe D2 ET para a aplicação em parede interior em cerâmica, massa de vidro, faiança, adobe ou pedra natural.

Esta cola foi especialmente concebida para a colocação de mosaicos em zonas húmidas de tipo EB+ privado ou colectivo (cabine de duche, sanitários colectivos...).

KEDOFIX SUPER apresenta-se em massa, pronta a utilizar.

COMPOSIÇÃO.

Resina acrílica de grande eficácia em emulsão, areias siliciosas, derivados celulósicos e diversos aditivos.

SUPORTES ADMITIDOS. PAREDES INTERIORES

- Betão (1100 cm²).
- Reboco de gesso (1100 cm²).
- Reboco de cimento (1100 cm²).
- Divisória simples ou dupla (1100 cm²).
- Divisória em placas de gesso (hidrófugo ou não) ou adobe (1100 cm²).
- Painéis de partículas CTBX ou CTBH (500 cm²).
- Tinta antiga aderente (1100 cm²).
- Mosaico antigo (100 cm²).

Em paredes exteriores protegidas, a altura da aplicação é limitada a 6 m e o formato das placas a 600 cm².

REVESTIMENTOS.

- Estilha em adobe.
- Grés empresado ou esticado.
- Adobe empresada ou esticada.
- Faiança.
- Pedras naturais.
- Massa de vidro.
- Placa de revestimento.

DIMENSÕES DAS PLACAS.

As placas estão limitadas a um peso de 30kg/m².

A superfície admissível das placas está indicada no parágrafo suportes admitidos. É necessário fazer uma dupla colagem no caso de :

- A superfície é superior a 120 cm² para placas de fraca porosidade.
- A superfície das placas é superior a 500 cm².

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.

Caderno de prescrições técnicas (CPT) do CSTB.

Boletim técnico do CSTB associado ao próprio certificado CSTBat.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Cisalhamento inicial : < MPA.
- Cisalhamento após acção da água : < 0,5 MPA.
- Tempo de abertura : 30 minutos.
- Tempo de ajuste : 25 minutos.
- Tempo de espera antes do fechamento das juntas : 24 horas.
- Tempo de espera antes de circular : 24 horas.

PRODUTOS ASSOCIADOS.

ANTI-HUMIDITE para os suportes com episódios pontuais de humidade.

KEDOJOINT ou KEDOJOINT FLEX para a realização de juntas.

CONDICIONAMENTOS.

Baldes de 5 a 20 kg.

ARMAZENAGEM.

6 meses ao abrigo do gelo em embalagem de origem sem abrir.

INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 graus e em suportes gelados.
- Não passar o tempo de abertura da cola.
- Não utilizar para colar placas de porosidade muito fraca em suporte impermeável.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES ANTES DA APLICAÇÃO.

Respeitar os tempos de secagem dos suportes : 3 semanas para um reboco cimento, 2 meses após conclusão das obras para um suporte novo em betão.

No caso de um suporte em gesso, o nível de humidade residual deve ser inferior a 5%.

Em qualquer caso, os suportes devem estar em bom estado, sem qualquer rasto de óleo e de sujidade e ser mecanicamente resistente.

Afagar e lavar as pinturas antigas.

A temperatura do suporte não deve ser inferior a 5 graus nem superior a 35 graus.

Os defeitos de planimetria do suporte podem ser corrigidos com KEDOFIX SUPER num limite de 5 mm de espessura. Neste caso convém esperar 24 horas antes de dar seguimento à colagem dos mosaicos.

APLICAÇÃO E TIPO DE COLAGEM.

Aplicar grosseiramente a cola no suporte com a ajuda de uma colher de pedreiro, repartindo-a com uma espátula dentada adaptada (normalmente uma espátula 4 x 4 mm ou 6 x 6 mm dependendo da dimensão dos azulejos) tendo em atenção a que a superfície com cola não esteja ao ar além do limite de tempo de abertura da KEDOFIX.

Para as pedras naturais de porosidade inferior a 5% ou para os azulejos em grés cerâmico completamente vidrado, fazer uma dupla colagem.

Se a lata ficar aberta durante muito tempo, forma-se uma película na superfície : retirá-la e mexer o produto.

CONSUMO.

O consumo depende da dimensão das placas, do modo de colagem e das ferramentas de aplicação. Normalmente temos :

Para colagem simples : 2,5 kg / m².

Para dupla colagem : 3,5 kg / m².

MASSA DE COLA PARA MOSAICO

A adição de resinas acrílicas de grande eficácia à KEDOFIX SUPER torna-a completamente apta à colocação de todos os mosaicos murais em zonas muito húmidas ou no exterior.

VANTAGENS

- **Pronta a utilizar.**
- **Grande resistência à água.**
- **Adaptada às zonas húmidas (cozinha, duche...)**
- **Aplicável na maior parte dos suportes.**
- **Pode ser utilizada no exterior.**

CONSELHOS DE APLICAÇÃO

Utilizado com reboco, KEDOFIX SUPER permite corrigir ligeiros defeitos de planimetria do suporte.

Nesse caso, esperar 24 h antes de colar os mosaicos.

BOLETIM TÉCNICO Nº 13/02-900

