

Vantagens

- Excelente aderência madeira.
- Excelente corpo.

Propriedades

Excelente aplicabilidade e lacagem.
Excelente capacidade de fechar os poros da madeira.
Aspecto mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de madeiras quando se pretende um enchimento da madeira para posterior lacagem do esmalte sem se notar os veios da madeira.

Características

Aspecto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Aplicação sobre madeira
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.28 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1
Rendimento teórico.....	12 a 14 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo anti-gota
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aproxi 1 hora
Repintura.....	4 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ i): 140 g/l 2007; 140 g/l 2010
Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 140 g/l. 0.75 e 4 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação*Preparação do substrato*

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Madeira: Lixar a madeira com uma lixa de grão 120 e retirar o pó completamente. Aplicar uma demão de ARGALIN SUBCAPA Aquoso.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir o produto com 5% em volume com água.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

S36/37 - Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;

S2 - Manter fora do alcance das crianças; S24/25 - Evitar o contacto com a pele e os olhos; S51 - Utilizar somente em locais bem ventilados;

S29 - Não deitar os resíduos no esgoto

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.