

Vantagens

- Elevado brilho.
- Excelente resistência ao "blocking".

Propriedades

Excelente aplicabilidade e lacagem.
Excelente poder de cobertura.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre madeira ou ferro. Também é possível aplicar sobre massas decorativas para conferir mais brilho e dureza.

Características

Aspecto..... Brilhante
Cor..... 910 Branco; 025 Preto; 129 Castanho; 533 Verde; 834 Cinzento; 252 Vermelho

Substrato..... Todo o tipo de suportes usados em paredes, madeira e ferro

Viscosidade..... 80±3 KU (a 23°C)
Densidade..... 1.15 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos..... 2 a 3
Rendimento teórico..... 12 a 14 m²/l/d

Processo de aplicação... Trincha, rolo ou pistola.

Dilute Sintético

Dil. Limpeza..... Sintético

Seco ao tacto..... Aprox 5 hora

Repintura..... 16 a 24 horas

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) Directiva 2004/42/CE
Valor limite da UE para este produto (cat A/ d): 400 g/l 2007; 300 g/l 2010

Tipo de embalagens Este produto contém no máximo 299 g/l. 0.75 e 4 lt

Armazenagem e Estabilidade e Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Madeira: para obter um efeito poro fechado, lixar a madeira com lixa 120 e aplicar uma demão de *SUBCAPA Aquosa*. Para obter um efeito de poro aberto não aplicar a *SUBCAPA Aquosa*. Aplicar duas demãos de esmalte ARGALIN CLÁSSICO com lixagem intermédia com lixa grão 220.

Ferro: Aplicar uma demão de *PRIMAFER Solvente*. Lixar com lixa de grão 220 e aplicar duas demãos de esmalte *ARGALIN CLÁSSICO*.

Suporte previamente pintado:

escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de esmalte *ARGALIN CLÁSSICO*.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir todas as demãos com 5% em volume com diluente *SINTÉTICO*

| 20°C 50% Hr | | | 30°C 50% Hr | | |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| Secagem ao tato | Repintura | Enrijamento | Secagem ao tato | Repintura | Enrijamento |
| 5 horas | 24 horas | 4 dias | 4 horas | 18 horas | 2 dias |

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.