

RX-102

Rualaix®

## REBOUCHEUR S/R

Reboco adequado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras não estruturais. Secagem rápida.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



## REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A  
NORMA EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

## SUPPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem rápida
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA


- Preencher juntas de união entre as placas de gesso cartonado
- Colagem de molduras e painéis de gesso decorativos
- Preenchimento de fissuras não estruturais



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.


5Kg Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg.


1Kg Paleta de 36 caixas de 20 x 1 kg.

 **Água para amassar**  
0,50 litros de água por kg de reboco

 **Desempenho**  
0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm


 **pH**  
6.5 - 7.5

 **Espessura máxima de aplicação**  
10 mm para reboco  
Ilimitado para revestir

 **MPa**  
**Aderência**  
> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento  
> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre tinta

 **Classificação relativamente ao fogo**  
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**  
35' - 45'

 **Secagem em 1 mm de espessura**  
Betão e tinta: 3 - 4 H  
Estuque: 2 H aprox.

 **Granulometria máxima**  
300 microns