

31054003 BDX MARITIMO
Vantagens

- Excelente resistência no exterior.
- Excelente lacagem.
- Excelente brilho.

Propriedades

Excelente aplicabilidade.
Excelente compromisso entre dureza e flexibilidade.
Verniz um componente alquímico enriquecido com uretano.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior em móveis e todo o tipo de madeiras expostas ao tempo.

Características

Aspecto.....	Brilhante
Cor.....	Incolor
Substrato.....	Todo tipo de madeira
Viscosidade.....	60±5 seg (F4 a 20°C)
Densidade.....	0.9 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	11 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo ou pistola
Diluyente	----
Dil. Limpeza.....	Celuloso
Seco ao tacto.....	5 a 6 horas(ver tab.)
Repintura.....	18 a 24 horas(ver tab.)

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE
	Valor limite da UE para este produto (cat A/e): 500 g/l 2007; 400 g/l 2010

Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 399 g/l. 0.75 e 2.5 lt
--------------------	--

Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.
----------------------------	--

Aplicação
Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem poeiras, areias soltas, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Madeira: lixar a madeira com uma lixa grão 120. Aplicar a três demãos de verniz *BDX MARITIMO*, efetuado lixagens entre demão com uma lixa grão 180 ou 220.

31054003 BDX MARITIMO

Suporte previamente envernizados:

Escovar e lavar para retirar o verniz não aderente e refazer as zonas danificadas com uma mistura de serrim e verniz. Depois proceder como para suportes novos de madeira.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição para aplicações ao rolo ou à trincha.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

20°C 50% Hr			30°C 50% Hr		
Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento	Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento
6 horas	24 horas	4 dias	5 horas	18 horas	2 dias

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.