

31055003 BDX IMPREGNAÇÃO

Vantagens

- Excelente resistência no exterior.
- Excelente lacagem.

Propriedades

Excelente aplicabilidade e lacagem
 Excelente resistência aos agentes atmosféricos.
 Excelente porosidade ao vapor de água
 Excelente resistência aos fungos, algas e mancha azul.
 Aspecto Acetinado

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior em todo o tipo de madeiras.

Características

Aspecto.....	Acetinado
Cor.....	Incolor e cores
Substrato.....	Todo tipo de madeira
Viscosidade.....	30±5 seg (F4 a 20°C)
Densidade.....	0.82 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	11 m ² /l/d
Processo de aplicação...	Trincha e rolo
Dilute	---
Dil. Limpeza.....	Sintético
Seco ao tacto.....	5 a 6 horas
Repintura.....	24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/f): 700 g/l 2007; 700 g/l 2010
Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 700 g/l. 0.75 e 4 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação

Preparação do substrato

As superfícies devem estar coesas, sem poeiras, areias soltas, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Madeira: lixar a madeira com uma lixa grão 120. Aplicar a três demãos de verniz *BDX IMPREGNAÇÃO*, efectuado lixagens entre demão com uma lixa grão 180 ou 220.

31055003 BDX IMPREGNAÇÃO

Suporte previamente envernizados:

Escovar e lavar para retirar o verniz não aderente e refazer as zonas danificadas com uma mistura de serrim e verniz. Depois proceder como para suportes novos de madeira.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição para aplicações ao rolo ou à trincha.

20°C 50% Hr			30°C 50% Hr		
Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento	Secagem ao tato	Repintura	Enrijamento
6 horas	24 horas	4 dias	5 horas	18 horas	2 dias

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.