

Vantagens

- Excelente capacidade de disfarçar pequenos defeitos de construção.
- Capacidade para acompanhar pequenas fissuras do suporte.

Propriedades

Tinta baseada em emulsões aquosas vinílicas;
Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos;
Resistente ao ataque de algas e fungos;
Não amarelece;
Resistente a ciclos de chuva, vento e sol;
Aspecto aveludado, semi-mate;

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas.
É possível aplicar sobre massas decorativas.

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Aspecto..... | Semi-Mate |
| Cor..... | Branco e cores |
| Substrato..... | Todo o tipo de suportes usados em paredes |
| Viscosidade..... | 105±5 KU (a 23°C) |
| Densidade..... | 1.36 ± 5 (a 23°C) |
| Nº demãos..... | 2 a 3 |
| Rendimento teórico..... | 12 a 14 m ² /l/d |
| Processo de aplicação... | Trincha, rolo anti-gota e pistola airless |
| Dilute | Água |
| Dil. Limpeza..... | Água |
| Seco ao tacto..... | Aproxi 1 hora |
| Repintura..... | 4 a 6 horas |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 75 g/l 2007; 30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 29 g/l. |
| Tipo de embalagens | 1, 5 e 15 lt |
| Armazenagem e Estabilidade | Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos. |

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão de Primário PRIMER, PRIMÁQUA, ARGALITE ou ARGAWAY. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de ARGALON.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *adequadas*. Deixar secar 24 horas e aplicar duas demãos de ARGALON..

Suportes Caiados:

Lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário ARGALITE *Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *TOUT NET Solução de Limpeza* de acordo com o BT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 15 a 20% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem diluição.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.