

58250001 SUBCAPA AQUOSA**Vantagens**

- Excelente aderência madeira.
- Excelente corpo.

Propriedades

- Excelente aplicabilidade e lacagem
- Excelente capacidade de fechar os poros da madeira
- Aspeto mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior e interior, sobre todo o tipo de madeiras quando se pretende um enchimento da madeira para posterior lacagem do esmalte sem se notar os veios da madeira.

Características

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Aplicação sobre madeira
Viscosidade.....	100±5 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.300 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1
Rendimento teórico.....	12 a 14 m²/l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aprox 1 h
Repintura.....	4 a 6 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ d): 130 g/l 2010 Este produto contém no máximo 15 g/l.
Tipo de embalagens	0.75 e 2.5L
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Madeira: Lixar a madeira com uma lixa de grão 120 e retirar o pó completamente. Aplicar uma demão de ARGALIN SUBCAPA Aquoso

58250001 SUBCAPA AQUOSA

Aplicação:

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir o produto com 5% em volume com água.

Condições de Aplicação

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.

Nota

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.