

**Vantagens**

- Boa aplicabilidade e lacagem.
- Boa opacidade.
- Boa brancura.
- Película resistente ao desenvolvimento de fungos.

**Propriedades**

- Tinta aquosa estireno acrílica.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento, reduzindo os salpicos.
- Aspeto mate.

**Campo de Aplicação**

A ARGACRIL GE é uma tinta aquosa estireno acrílica que funciona como primário e acabamento, recomendamos a aplicação direta em paredes e tetos nos interiores, de gesso cartonado e estuque projetado. Podendo ser utilizada no exterior desde que o substrato não apresente alcalinidade.

**Características**

Aspeto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	108±3 KU (a 23°C)
Densidade.....	1.53 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	2 a 3
Rendimento teórico.....	10 a 14 m <sup>2</sup> /l/d
Processo de aplicação...	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Diluyente .....	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	Aprox 1 h
Repintura.....	4 a 6 h
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Diretiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l 2010 Este produto contém no máximo 5 g/l.
Tipo de embalagens	1, 5 e 15 l
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

**Aplicação**

**Preparação do substrato gesso cartonado:** proceder a uma lixagem geral da massa das juntas e pontos de fixação. Em seguida efetuar uma limpeza para assegurar que o substrato se encontra isento de poeiras, fendas, contaminantes e bem seco. Aplicar duas a três demãos do produto ARGACRIL GE.

**Gesso cartonado hidrófugo, antifogo e isolamento acústico:** proceder a uma lixagem geral da massa das juntas e pontos de fixação. Em seguida efetuar uma limpeza para assegurar que o substrato se encontra isento de poeiras, fendas, contaminantes e bem seco. Aplicar uma demão do primário PRIMAQUA branco. Deixar secar 4 a 6 horas e aplicar duas demãos do produto ARGACRIL GE.

*Estuque projetado:* A superfície deve estar coesa, isenta de poeiras, fendas, contaminantes e bem seca. Aplicar duas a três demãos do produto ARGACRIL GE.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas adequadas à situação. Aplicar uma demão do primário PRIMAQUA branco. Deixar secar 4 a 6 horas e aplicar duas demãos do produto ARGACRIL GE.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar TOUTNET Solução de limpeza de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre suporte previamente pintado.

#### *Aplicação*

Agitar o produto até à completa homogeneização. Diluir a 1ª demão com 15% de água em volume e, as demãos seguintes aplicar sem diluição.

#### *Condições de Aplicação*

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

#### ***Certificados***

Qualidade do ar interior, de acordo com a regulamentação francesa (ISO 16000):  
– **Classe A+**

#### ***Nota***

Estuque projetado: de forma a evitar o aparecimento de defeitos na tinta, a aplicação do estuque projetado deve seguir as recomendações do fabricante.

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

#### ***Higiene, Segurança e Ambiente***

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.