

ARGACLEAN | Tinta Aquosa Mate Super Lavável


ARGACLEAN é uma tinta aquosa especialmente desenvolvida para possuir uma excelente resistência à esfrega húmida, permitindo assim uma fácil limpeza e remoção de nódoas. Adequada para a pintura de paredes no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado e estuque projetado.

PROPRIEDADES:

- Excelente facilidade de limpeza.
- Boa opacidade.
- Anti salpicos.
- Excelente aplicabilidade e boa lacagem.
- Sedosa ao tato.
- Resistente ao ataque de fungos.
- Máxima resistência a lavagens frequentes, classe 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidade	1,380 ± 0,030 (cor branca)
Teor de sólidos em peso (ISO 3251)	57 ± 2 (cor branca)
Viscosidade	100 ± 3 Ku (25°C)
Cor	Branca e outras
Acabamento	Mate
Secagem superficial	± 30 minutos
Repintura (20°C e 60% HR)	3-4 horas
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis) ^{a)}	Valor limite UE para este produto (cat.A/a):30 g/l Este produto contém no máximo 19 g/l COV

CERTIFICADOS E ENSAIOS:

Classificação de acordo com a norma NP EN 13300 – Tinta e Vernizes – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosa para paredes e tetos interiores	
Brilho (NP EN 2813)	Mate
Resistência a esfrega húmida (EN ISO 11998)	Classe 1
Poder de cobertura (ISO 6504-3)	Classe 2
Resistência a fissuração a espessuras elevadas (NP 4738)	OK
Qualidade do ar no interior, segundo a regulamentação francesa (ISO 16000)	A ⁺
Reação ao fogo (EN 13501-1)	B--s1, d0

UTILIZAÇÃO:

Adequado para a pintura de paredes interior sempre que se pretenda um acabamento sedoso, nomeadamente no interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, gesso cartonado e estuque projetado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos: cimento novo (esperar 28 dias após aplicação para cura completa), gesso cartonado e estuque projetado aplicar 1^a demão do primário **Primáqua, Argaway ou Argalite Branco**. Deixar secar 6 a 8 horas e aplicar 2^a a 3^a demãos da tinta **Argaclean**.

Previamente pintado: escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com massa adequada. Deixar secar 24h e proceder como de um suporte novo se tratasse. **Suportes caiados:** lavar a parede com jato de água. Aplicar 1^a demão de **Argalite incolor**. Depois proceder como de um suporte novo se tratasse.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas, aplicar **TOUTNET solução de limpeza** de acordo com a FT

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

O bom isolamento da superfície a pintar ajuda a obter melhor acabamento.

Recomendamos como isolamentos:

- PRIMÁQUA – Primário Acrílico (58227001)
- ARGAWAY – Primário Anti-Salitre (58221001)
- ARGALITE Br./Inc. (58225001/2)

APLICAÇÃO:

Agitar o produto até completa homogeneização.

Trincha, rolo-anti gota ou pistola airless.

Pistola airless, recomenda-se a utilização de bicos entre 0,38 a 0,43 mm (0.015 a 0.019 polegadas)

DILUIÇÃO:

1 ^a Demão	10%
2 ^a e 3 ^a	5%

RENDIMENTO:

10 a 15 m²/L /d.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Água

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a [Ficha de Segurança](#) do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C e humidade relativa inferior a 80%. Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Garantir cura completa do filme (aguardar 28 dias) antes de se sujeitar a lavagens. A lavagem deverá ser efetuada de forma suave recorrendo a um pano macio, humedecido com detergentes neutros. Não utilizar detergentes abrasivos.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. Consumir o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. A ARGACOL não se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Diretiva 2004/42/CE determina.