

Vantagens

- Excelente dureza.
- Excelente resistência ao impacto.

Propriedades

Tinta baseada em emulsões aquosas.
Textura irregular.
Não amarelece.
Aspecto mate.

Campo de Aplicação

Recomendamos a aplicação no exterior ou interior, sobre todo o tipo de argamassas de cimento, pedra natural, tijolo e superfícies anteriormente pintadas. Sendo especialmente indicada para entradas de edifícios, corredores, cozinhas e quartos de banho.

Características

Aspecto.....	Mate
Cor.....	Branco
Substrato.....	Todo o tipo de suportes usados em paredes
Viscosidade.....	150000±30000 cp (a 23°C)
Densidade.....	1.62 ± 0.03 (a 23°C)
Nº demãos.....	1
Rendimento teórico.....	1 a 1,5 kg/ m ² /
Processo de aplicação...	Escova ou rolo de borracha
Diluyente	Água
Dil. Limpeza.....	Água
Seco ao tacto.....	4 a 6 horas
Repintura.....	18 a 24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Directiva 2004/42/CE Valor limite da UE para este produto (cat A/ a): 700 g/l 2007; 30 g/l 2010
Tipo de embalagens	Este produto contém no máximo 30 g/l. 5 e 15 lt
Armazenagem e Estabilidade	Mantenha as embalagens fechadas e protegidas da luz solar, da humidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade durante 2 anos.

Aplicação**Preparação do substrato**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, areias soltas, poeiras, gorduras, contaminantes e bem secas.

Suportes novos:

Cimento novo, esperar 28 dias após a aplicação do cimento para cura completa, estuque projectado ou gesso cartonado aplicar uma demão

69020001 CARAPAS

de Primário *PRIMÁQUA*, *ARGALITE* ou *ARGAWAY*. Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *Massa CARAPAS*.

Suporte previamente pintado:

Escovar e lavar para retirar a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com as massas *SEMIN* (ver FT). Deixar secar 8 horas e aplicar duas demãos de *Massa CARAPAS*.

Suportes Caiados: lavar a parede com um jacto de água. Aplicar uma demão de Primário *ARGALITE Incolor*. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar *Solução de Limpeza* de acordo com o FT. Depois proceder como para aplicações sobre cimento novo.

Aplicação

Agitar o produto até à completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

A temperatura do suporte tem de estar 3°C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar. Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7°C.

Nota

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído ou catalisado, com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos que nos aconselhamos.

Higiene, Segurança e Ambiente

Para mais informações a leitura do **Rotulo do Produto** e da **FICHA DE SEGURANÇA** do produto é fundamental.