

EVERFAST WATERLOCK

Impermeável de superfície incolor pronto ao emprego à efeito molhado, destinado impermeável todos os materiais porosos: solos e muros



DEFINIÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

EVERFAST WATERLOCK permite aumentar a cor dos enfeites de cor escura postos em interior ou exterior protegendo ao mesmo tempo poluições da vida corrente, manchas e sujidades.

EVERFAST WATERLOCK impede a água penetrar a rede de poros e capilares dos materiais geralmente empregados em construção, mas deixa respirar o apoio (as trocas gasosas são mantidas) sobre o qual é aplicado.

EVERFAST WATERLOCK altera o aspecto dos materiais tratados deixando um efeito molhado.

EVERFAST WATERLOCK seca rapidamente sobre todos os apoios e possui um forte poder de penetração. O efeito “que *perla*” aparece cerca de horas (4 horas nas condições normais de temperatura e hygrométrie) após a aplicação.

Além disso, EVERFAST WATERLOCK graças seu a estrutura polissiloxânica forma, com o apoio, ligações de uma grande estabilidade que permitem uma forte resistência ao envelhecimento (ciclo gel-dégel, U.V., etc....).

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

- Protecção e impermeabilização dos enfeites escuros,
- Protecção das fachadas: pedra, betão, almofariz,
- Protecção dos solos,
- Impede a aderência das sujidades,
- Melhor resistência às intempéries dos pinhões,
- Evita aumentar de eflorescências (salitre, bafios).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Composição:</i>	Polysiloxane e hidrocarboneto alifático
<i>Aspecto:</i>	Líquido
<i>Cor:</i>	Incolor
<i>Densidade:</i>	0,82
<i>Ponto relâmpago:</i>	28°C (Pensky-Martens NF M 07-019)
<i>Poder cobrindo:</i>	Importando
<i>Tempo de secagem:</i>	6 horas (nas condições normais: 20°C et 50% HR)
<i>Temperaturas limites de aplicação:</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Temperaturas limites de serviço:</i>	- 25°C à + 80°C
<i>Solubilidade e limpeza dos instrumentos:</i>	Hidrocarboneto alifático

CONSELHOS GERAIS DE EMPREGO

1 - Preparação dos apoios

As superfícies a tratar devem ser limpas, secas, desengraxadas, limpar o pó e deslisar de líquenes, espumas etc. e aderentes.

Após uma chuva deixar secar o apoio e esperar pelo menos 24 horas; no caso de uma limpeza de fachada à água sob pressão, esperar 3 dias (tempo seco). Eliminar por brossage os elementos de fraca aderência. Evitar qualquer emprego tensioactifs (sabões, lixívias) durante a limpeza. Tapar as fissuras de plus de 0,3 mm à ajuda de mástique de tipo EVERFAST POLIURETANO. Para as alvenarias novas, é aconselhado esperar 1 mês antes de efectuar o tratamento. Atenção: para as madeiras a aplicação far-se-á sobre apoio bruto.

2 - Aposta em obra

- Por étendage à ajuda de uma escova,
- Por rega à ajuda de um atomizador.
- Por imersão nomeadamente para o hydrofugation das madeiras.

3 - Aplicação

Aplicar sempre ascendente evitando coulures.

EVERFAST WATERLOCK deve ser aplicado até a recusas do apoio.

Passar uma 1ª camada regular e sem excessos à ajuda de um atomizador, a aplicação deve ser regular, toda uma gordo excesso traduz-se coulure que deve ser recuperado ao pincel.

Alisar rapidamente ao pincel largo equipando as lugares não abrangidas.

Tempo de secagem: 6 às 8 horas.

Limpeza dos instrumentos: ao white spirit enquanto o produto for fresco.

4 - Consumo

1 L para 6 m² cerca de ou seja 0,167 L/m².

5 - Conclusão

Recouvrabilité: é aconselhado efectuar um teste prévio.

PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS E SEGURANÇA

Produto inflamável: não aplicar perto de uma chama ou qualquer outra fonte de ignição. Não utilizar sobre partes enterradas, por fortes temperaturas ou sobre um apoio sobreaquecido, ou ainda quando a chuva ameaça. Apoios pintados: fazer um teste de compatibilidade. Proteger as superfícies contíguas (janelas, vidraças, portas, enquadramentos, revestimentos, carpintarias alumínio etc...) antes da aplicação.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte: n° de identificação da substância: 3295 (produto inflamável).

Armazenamento e conservação: Um ano em embalagem de origem fechada, num lugar fresco, bem ventilado, ao abrigo de uma chama nua, fontes de calor ou de ignição e o abrigo do sol.

TONALIDADE

Incolor.

ACONDICIONAMENTO

Barril: 220 litros.

Barril: 30 litros, 20 litros e 10 litros.

Coxeia: 5 litros, 2 litros e 1 litro.